

PRODUIT ABSORBANT	Pouvoir absorbant sur hydrocarbures % en poids	Pouvoir absorbant sur eau % en poids	Densité moyenne	Poids absorbant du conditionnement en kg	Volume absorbant moyen du conditionnement en L.	Volume hydrocarbure en L. absorbé par conditionnement d=0,785	Volume eau en L. absorbé par conditionnement d=1	CONFORMITE NORME ABSORBANTS ROUTIERS NF P 98 190
ABSONET SUPERSEC XTRA 20/50 calciné SAC DE 20 KG/41,25L.	175%	163%	0,485	20	41,24	44,59	32,60	CONFORME DOSSIER SETRA N° 087PCM12
TERRE DE DIATOMEE calcinée 25/50 Sac de 20 KG/ENV 40L	152%	136%	0,518	20	38,61	38,73	27,20	CONFORME DOSSIER SETRA N° 45PCM02
TERRE DE DIATOMEE calcinée 05/10 Sac de 20 KG/ENV 40L	154%	137%	0,505	20	39,60	39,24	27,40	(*1) PAS DE DOSSIER certification SETRA NON TROUVE?
SEPIOLITE CALCINEE 15/30 SAC DE 20 KG/ENV32L.	118%	108%	0,58	20	34,48	30,06	21,60	CONFORME DOSSIER SETRA N° 109PCM04
SEPIOLITE 30/60 SAC DE 20 KG/ENV32L.	130%	80%	0,65	20	30,77	33,12	16,00	NON-CONFORME
SEPIOLITE 15/30 SAC DE 20 KG/ENV32L.	120%	80%	0,65	20	30,77	30,57	16,00	NON-CONFORME
SEPIOLITE 4/30 SAC DE 20 KG/ENV32L.	90%	45%	0,65	20	30,77	22,93	9,00	NON-CONFORME
BIOSEC ABSORB+ ABSORBANT VEGETAL IGNIFUGE 15/30 sac de 45L.	484%	669%	0,155	7	45,16	43,16	46,83	CONFORME DOSSIER SETRA N° 156PCM06

Les marques, données et éléments utilisés dans ce document sont la propriété exclusive de la Société AS DIFFUSION et de WALTZ Alain PRODUCTIONS (W.A.P). Photos non contractuelles . Document en © Copyright ©

(*1) Ce produit a fait l'objet d'une autorisation d'emploi avant la sortie de la norme Absorbants routiers NF P 98190, Cette autorisation n'est plus valable depuis la sortie de cette norme. Ce produit n'a pas été représenté aux essais de conformité à la norme et ne figure pas dans la liste des produits absorbants routiers du SETRA